

## #800プライマー 〈二液エポキシ系〉

一般コンクリートに対して強力な接着力を発揮します。

建物用床塗料 JIS K 5970規格品
ホルムアルデヒド放散等級 F☆☆☆☆

### ■特長

- ① 速乾性。2～3時間の乾燥でフロアトップ各種製品が上塗りできます。
- ② 一般コンクリート面に強力に接着します。
- ③ 目止め効果がありピンホールを防ぎます。

### ■用途

一般コンクリート用

■可使用時間 5時間 (23℃)

■上塗り塗装間隔 2～6時間 (23℃)

※ #800プライマーの上に#8500速乾を塗る時、気温10℃の場合、上塗り塗装間隔が4～6時間必要です。

### ■上塗り適正材料

一液タイプ	フロアトップ#1000・#1100・#1400 #5000・#5200・#5400・#6000
二液タイプ	フロアトップ#7000・#7000+マークレス #8500・#8500速乾・エポワン・水性アトムエポクリーン・アクアクリーンU
二液膜厚タイプ	フロアトップ#8000・タフモル・クイックアンダー

### ■内容量・荷姿・塗り面積

#### 6kgセット

	色	内容量	荷姿	塗り面積
主 剤	グレー	3kg	半 缶	30㎡ (0.2kg/㎡)
硬化剤	クリアー	3kg	半 缶	

#### 16kgセット

	色	内容量	荷姿	塗り面積
主 剤	グレー	8kg	石油缶	80㎡ (0.2kg/㎡)
硬化剤	クリアー	8kg	半 缶	